

ESLON-DC TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



ANTISTATISCHE, ELEKTROSTATISCH ABLEITFÄHIGE KUNSTSTOFFPLATTEN

TYPE	PMMA
CODE	AC 425 AS
FARBE	rauch-braun
VERSION	ESD-Standard

ELEKTRISCH	METHODE	
Oberflächenwiderstand	ASTM D-257	DIN IEC 60093
Elektrostatische Entladung	MIL B-81705B	
Dielektrische Konstante	ASTM D-150	DIN 53483
PHYSIKALISCH		
Dichte	ASTM D-792	DIN 53479
Wasseraufnahme	ASTM D-570	DIN 53495
Bleistifthärte	JIS K 5400	ISO 15184
Adhäsionskraft Beschichtung	JIS D 0202	
OPTISCH		
Transmittanz	ASTM D-1003	
Brechungsindex	ASTM D-542	ISO 489
MECHANISCH		
Zugfestigkeit	ASTM D-638	DIN 53455
Reißdehnung	ASTM D-638	DIN 53455
Biegefestigkeit	ASTM D-790	DIN 53452
Biege-E-Modul	ASTM D-790	
Druckfestigkeit	ASTM D-695	
Schlagzähigkeit (23°C) Charpy	JIS K 7110	
Kerbschlagzähigkeit (notched IZOD)	ASTM D-256	
THERMISCH		
Formbeständigkeit	ASTM D-648	
Linearer Ausdehnungskoeffizient	ASTM D-696	
Wärmeleitfähigkeit	ASTM C-177	
Eigenwärme	ASTM C-177	
Wärmeschrumpfung	JIS K 6745	
Entflammbarkeit	UL-94	

EINHEIT	
Ω / \square	$10^6 - 10^8$
sek	< 0.1
-	3

g/cm ³	1.19
%	0.3
Skala	2 H
-	100/100

%	32
-	1.49

N/mm ²	74.5
%	5
N/mm ²	117.7
N/mm ²	2900
N/mm ²	-
kJ/m ²	2.0
J/m	20.3

°C	90
l/°C	7×10^{-5}
W/mK	0.21
kJ/kgK	1.47
%	
-	

Sekisui Chemical GmbH
 Cantadorstr. 3 D-40211 Düsseldorf
 Tel.: +49-(0)211 - 369770 Fax.: +49-(0)211 - 3697731
 www.eslon-dc.de eslon@sekisui.de

Soweit nicht anders angegeben beziehen sich alle Werte auf eine Plattenstärke von 3mm.

Die angegebenen Daten sind als Standardwerte zu verstehen; jedoch nicht als zugesicherte Eigenschaften

Stand der Daten: 28.01.2011