


ESLON-DC PVC401AS klar transparent Spektrale Transmittanz

Lichtdurchlässigkeit
Transmittanz (%)



UV-Bereiche gemäß DIN 5031
 UV-A 315nm - 380nm
 UV-B 280nm - 315nm
 UV-C 100nm - 280nm

Transmittanzwert: 75%
 Dunst/Reflektion: 4%

Die Messwerte beziehen sich auf eine Plattenstärke von 3mm.