

ESLON-DC TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



ANTISTATISCHE, ELEKTROSTATISCH ABLEITFÄHIGE KUNSTSTOFFPLATTEN

TYPE	PVC
CODE	PVC 421 AS
FARBE	rauch-braun
VERSION	ESD-Standard

ELEKTRISCH	METHODE	
Oberflächenwiderstand	ASTM D-257	DIN IEC 60093
Elektrostatische Entladung	MIL B-81705B	
Dielektrische Konstante	ASTM D-150	DIN 53483
PHYSIKALISCH		
Dichte	ASTM D-792	DIN 53479
Wasseraufnahme	ASTM D-570	DIN 53495
Bleistifthärte	JIS K 5400	ISO 15184
Adhäsionskraft Beschichtung	JIS D 0202	
OPTISCH		
Transmittanz	ASTM D-1003	
Brechungsindex	ASTM D-542	ISO 489
MECHANISCH		
Zugfestigkeit	ASTM D-638	DIN 53455
Reißdehnung	ASTM D-638	DIN 53455
Biegefestigkeit	ASTM D-790	DIN 53452
Biege-E-Modul	ASTM D-790	
Druckfestigkeit	ASTM D-695	
Schlagzähigkeit (23°C) Charpy	JIS K 7110	
Kerbschlagzähigkeit (notched IZOD)	ASTM D-256	
THERMISCH		
Formbeständigkeit	ASTM D-648	
Linearer Ausdehnungskoeffizient	ASTM D-696	
Wärmeleitfähigkeit	ASTM C-177	
Eigenwärme	ASTM C-177	
Wärmeschrumpfung	JIS K 6745	
Entflammbarkeit	UL-94	

EINHEIT	
Ω / \square	$10^6 - 10^8$
sek	< 0.1
-	3

g/cm ³	1.40
%	0.03
Skala	H
-	100/100

%	29
-	1.53

N/mm ²	70
%	60
N/mm ²	100
N/mm ²	3400
N/mm ²	83.4
kJ/m ²	2.9
J/m	29.5

°C	60 - 65
l/°C	$6 - 8 \times 10^{-5}$
W/mK	0.16
kJ/kgK	0.84 - 1.26
%	-1.8
-	V-0

Sekisui Chemical GmbH
Cantadorstr. 3 D-40211 Düsseldorf
Tel.: +49-(0)211 - 369770 Fax.: +49-(0)211 - 3697731
www.eslon-dc.de eslon@sekisui.de

Soweit nicht anders angegeben beziehen sich alle Werte auf eine Plattenstärke von 3mm.

Die angegebenen Daten sind als Standardwerte zu verstehen; jedoch nicht als zugesicherte Eigenschaften

Stand der Daten: 28.01.2011